



DOMUSCLASSICA
Classic parts for classic buildings

1 (1)

Rautavihtrillin käsittelyohje

Tarvittavat työkalut:

- rautasulfaattia
- vettä
- sekoitusastia, sivellin

Rautasulfaattia eli rautavihtrillä käytetään sekä homeenestoaineena keittomaalien teossa että sellaisenaan puun harmaannuttamiseen. Puun rautasulfaattikäsittely antaa pinnalle harmahtavan värisävyn muutamassa kuukaudessa.

Käsittelyohje harmaannuttamiseen:

Rautasulfaatti sekoitetaan kuumaan veteen niin, että jauhe sekoittuu nesteeseen kunnolla. Sekoitussuhde on 2 kg jauhetta ja 10 litraa vettä. Puuta siveltäessä käytetään vettä erittäin runsaasti niin, että puu kastuu märäksi. Puu ei tummu työstämisen aikana, vaan vasta muutaman tunnin kuluttua. Puun lopullinen värisävy on nähtävissä 2-3 kuukauden kuluttua. Tärkeää on, että puu jätetään auringonvaloon ”tekeytymään”. Auringonvalo edesauttaa tummenemistä. Lopulliseen sävyyn vaikuttaa vaikutusajan lisäksi puulaatu, puun ikä, kosteuspitoisuus ja se, onko pinta sahattu vai höylätty. Parhaan tuloksen saa sahattuun uuteen puupintaan. Jos pintaan tulee käsittelyn jälkeen ns. suolapäästöjä, voi ne poistaa kevyellä vesihuuhtelulla.

Litralla seosta käsittelee 8-10 m² höylättyä puupintaa, sahattua puolet vähemmän.

Lähde: Hangon Väri Oy